

EpoStone I EpoStone Clear to unikalne spoiwa tworzące główny składnik systemów TopStone

Cechy:

- Materiał wiążący do tworzenia powierzchni TopStone poprzez połączenie specjalnie dobranych kamieni marmurowych lub rzecznych oraz innych wypełniaczy oferowanych przez CARPETSTONE

Zalety:

- Nie zawiera nonylofenol, po utwardzeniu nieszkodliwy, bez zapachu, bez ograniczeń dotyczących % wilgoci, nie reaguje i nie miesza się z wodą, nie zawiera rozpuszczalników, spaja powierzchnie nieporowate, twardy, trwały, nie spływa (Idealna lepkość)

Cechy:

- Dwuskładnikowy, bezbarwny, o niskiej lepkości, bezrozpuszczalnikowy, epoksydowy

Dane do przetwarzania :

W czasie aplikacji i utwardzania chronić spoiwo EpoStone od bezpośredniego kontaktu z wodą i środkami chemicznymi, (Nie stosować w czasie deszczu! – możliwość powstawania plam!). Ponadto podłoże nie może zawierać substancji rozpuszczalnych w wodzie, takich jak sole, rozpuszczalniki, itp. Do podgrzewania przy aplikacji w niskich temp. nie należy używać palników olejowych, palników gazowych itp., które tworząc w miejscu CO₂ i pary wodne, które mają negatywny wpływ na jakość, kolor i trwałość powierzchni.

Opakowania i wydajność :

Wartości zużycia mogą się zmieniać w zależności od konkretnych warunków przygotowania podłoża.

Opakowanie detal.	2,5 kg ok. 2,5 m ²	Hurtowe opakowanie	30 kg ok. 30 m ²
Opakowanie detal.	5 kg ok. 5 m ²	Hurtowe opakowanie	57,5 kg ok. 57,5
Opakowanie detal.	7,5 kg ok. 7,5 m ²		

Przechowywanie:

W temperaturach > +12 ° C < +25 ° C, w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.


Okres gwarancji - informacja na opakowaniu.

Dane podstawowe	Poziom
Wytrzymałość na ściskanie	65 MPa
Rozciąganie	39 MPa
Zginanie	60 MPa
Przyczepność do betonu	2.7 MPa
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Poślizg (sucha - mokra)	Spełnia (0,5) według ČSN 74 4505
Zużycie około	od 0,2 do 0,8 kg / m ² , zależnie od podłoża

Proporcje mieszania A: B wagowo 1,8: 1 lub zgodnie z etykietą opakowania. Bezpieczeństwo skład chemiczny - mieszaninę żywicy epoksydowej o specjalnie dobranej systemie utwardzania. Klasyfikacja ruchu - sl ADR. A9 i SL. B8. Informacje zawarte w karcie charakterystyki. Zabiegi gaszenia ognia - suchy piasek, odporna na alkohol piana, CO₂, rozpylona woda. Nie gasić wodą

Składnik A, łatwopalna ciecz kl.IV,zdrowiu szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska

R zwroty:	R36/38 R43	Drażni oczy i skórę. Może spowodować sensybilizację przy kontakcie ze skórą.
	R51/53	Toksyczne na organizm wodny. Może powodować długotrwałe utrzymywanie się niekorzystnej zmiany w środowisku wodnym.
S zwroty:	S28 S37/39 S61 S2	Po kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, gogle lub osłonę twarzy. Zapobiec uwolnieniu do środowiska substancji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Składnik B, łatwopalna ciecz kl.III, zdrowiu szkodliwa,żrąca

R zwroty:	R20/21/22 R34 R43	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie z skórą i po połknięciu powoduje oparzenia. Może spowodować sensybilizację przy kontakcie ze skórą.
S zwroty:	S2 S9 S20 S26 S36/37/39 S45 S60	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Nie jeść i nie pić podczas pracy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne lub osłonę twarzy. W przypadku awarii lub jeśli poczuje się źle, natychmiast udać się do lekarza. Ten produkt i jego opakowanie musi być usuwany jako odpad niebezpieczny.



TOPSTONE s.r.o. Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ 13 EN 13813 SR-Bfl-S1 - ARO,5 - B5,0 - IR4	
Reakcja na ogień	B ₁ - S1
Żywiczne materiały podłogowe	NPD
Wodoszczelność	NPD
Odporność na ścieranie	ARO,5
Przyczepność	B5,0
Odporność stuknięcia	>IR4
Izolacja akustyczna	NPD
Pochłanianie dźwięku	NPD
odporność termiczna	NPD
odporność chemiczna	NPD
NPD-nie zadeklarowano	

TopStone® wypełniacz

TopStone® wypełniacz kruszywa kwarcowe - otoczaki lub kamyki marmurowe.

Kruszywa kwarcowe

Kilkakrotnie płukane otoczaki o wielkości ziarna -frakcji- 2-8 mm.



K1
Madeira



K2
Kréta



K3
Korsika



K4
Jáva



K5
Elba

Kruszywa marmurowe

Wysokiej jakości pokruszony marmur kilka razy płukany, mielony w bębnach celem wygładzenia krawędzi i sortowany na frakcje 2-4 oraz 4-7 mm w kolorach jak poniżej.



M1
Nero Ebano



M2
Bianco Carrara



M3
Rosso Verona



M4
Botticino



M5
Marrone Mogano



M6
Rosa Corallo



M7
Verde Alpi



M8
Grigio Occhialino



M9
Arabescato



M10
Grigio Carnico



M11
Giallo Siena

Pojedyncze odcienie można między sobą mieszać. Angażując własną wyobraźnię można uzyskać niepowtarzalny wygląd powierzchni TOPSTONE. Ponieważ kruszywa są materiałami naturalnymi, wydobywanymi z różnych pokładów złóż naturalnych, poszczególne opakowania mogą różnić się kolorystycznie. Również warunki transport oraz warunki przechowywania mogą mieć wpływ na wilgotność poszczególnych opakowań kruszywa. W związku z powyższym aby uniknąć różnic kolorystycznych na układanej powierzchni zalecamy stosować na jedną powierzchnię kruszywa z jednej partii produkcyjnej (zaznaczone na opakowaniach). Dodatkowo zalecamy przed aplikacją: otworzyć poszczególne worki kruszywa i pozostawić otwarte do wyrównania wilgotności oraz wymieszać ze sobą wszystkie opakowania przeznaczone na jedną powierzchnię. Dodatkowo zalecamy stosować żywice z jednej partii produkcyjnej.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych zaleceń i procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.

PRODUCENT

TOPSTONE s.r.o.
Hranice Plant
Družstevní 2169, 753
01 Czech Republic
+420 739 091 142 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

CARPETSTONE SP. Z O.O.
ul. Za Górą 29
34-300 Żywiec
+48 796 198 819, +48 553 647 695
biuro@carpetstone.pl
www.carpetstone.pl

