



TopFiller materiał uzupełniający system TopStone® do naprawy wad podłoża.

6. 5. 2016, wersja 9

Cechy:

- Wypełniający materiał, kit do montażu akcesoriów, do naprawy wad w systemie podłoża, pęknięć, rys i innych uszkodzeń.

Stosowany do:

- Wszystkie podłoża odpowiednie do montażu w systemie TopStone.
- Do naprawy , wypełniania i zamykania małych dziur i pęknięć w podłożu .
- Klejenie listew, naprawy na pionowych powierzchniach , itp.

Zalety:

- Nie cieknie na powierzchniach pionowych
- Szybkie utwardzanie
- Przyczepność na wilgotne betony bez izolacji dolnej
- Przyczepność do powierzchni nieporowatych
- Wiązanie chemiczne z penetracją TopFix
- Wysoka wytrzymałość naprawianego miejsca
- Odporność chemiczna

Cechy:

- Dwuskładnikowy , bezbarwny , nie zawiera rozpuszczalników , epoksydowa , szybkoutwardzalna

Dane do przetwarzania :

W czasie aplikacji i utwardzania nie może TopFiller stykać się z wodą i środkami chemicznymi (nie stosując za deszczu!). Podłoże ponadto nie może zawierać substancje rozpuszczalne w wodzie, takie jak sole, rozpuszczalniki itp.

Czas urabialności materiału	25 minut w temper. otoczenia od 20 ° C
Zastosowanie powierzchni	> 5°C (≤ + 30°C)
Przy niskich temperaturach	Powolne utwardzanie
W wysokiej temperaturze	Szybkie utwardzanie
Zastosowanie powierzchni w temperaturze 20°C	Utwardzona warstwa po 12 godzinach.w pełni utwardzony w ciągu 3 dni

Opakowania i zużycie :

Zużycie materiału może się zmieniać zgodnie z określonymi warunkami i zgodnie z konkretnymi warunkami

Sprzedaży detalicznej 3 kg	ok. 10 m ²
Hurtowe opakowanie	15 kg ok. 60m ²

Przechowywanie:

W temperaturach > +12 ° C < +25 ° C , w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Okres gwarancji - informacja na opakowaniu

Instrukcja użycia:

1. Przygotowanie podłoża - pęknięcia w podłożu naciąć prostopadle za pomocy tarczy diamentowej, dziury odkurzyć, czyścić wodą pod ciśnieniem, zamieść, itp. w nacięcia w razie potrzeby wprowadzić tzw. „zszywki”
2. Przygotowanie narzędzia - pojemnik do mieszania dwóch składników spoiwa zgodnie z instrukcjami, mikser, wałek do epoksydów (welurowy, powierzchnia nylonowa z krótkimi włosami) ewent. pędzel.
3. Uszczelnienie powierzchnię gruntem TopFix, proces prowadzić zgodnie z kartą tech. materiału. Aplikację TopFillera można przeprowadzać bezpośrednio na świeży, nieutwardzony grunt TopFix.
4. Dokładnie wymieszać oba składniki TopFiller za pomocą wolnoobrotowej wiertarki przez 3 minuty.
Tak przygotowany materiał można zużyć do 25 minut w temperaturze 20 ° C, odpowiednią technologią, wprowadzenie w szczeliny i pęknięcia kielnią, szpachelką gumową, itp.
5. Aby zwiększyć przyczepność następnej warstwy można świeżą nieutwardzoną powierzchnię posypać suchym i czystym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 do 0,5 mm (zużycie około 0,5 - 1 kg / m). TopFiller można uzupełnić drobną frakcją suchego piasku kwarcowego w ilości do 10% wag.
6. Powierzchnia –posadzka TopStone może być układana na "świeży, nieutwardzony kit TopFiller, tj.. natychmiast po przeprowadzeniu kitowania.

TopFiller natychmiast po wymieszaniu nanosi się na powierzchnię. Jeśli tego nie wykonamy od razu, przy następnym mieszaniu (więcej niż po 5-10 minut) powstaje ryzyko samoistnej gwałtownej reakcji egzotermicznej! Narzędzia i skórę z nieutwardzonego materiału wyczyścić acetonem, utwardzoną masę mechanicznie – papier ścierny, szlifowanie, itp.

Dane techniczne:

Dane podstawowe	Poziom
Wytrzymałość na ściskanie	65 MPa
Rozciąganie	39 MPa
Zginanie	60 MPa
Przyczepność do betonu	2.7 MPa
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Poślizg (sucha - mokra)	Spełnia (0,5) według ČSN 74 4505

Proporcje mieszania A: B wagowo 3,45: 1 lub zgodnie z etykietą opakowania.

Bezpieczeństwo skład chemiczny - mieszanie żywicy epoksydowej o specjalnie dobranym systemie utwardzania. Klasyfikacja ruchu - sl ADR. A9 i SL. B8. Informacje zawarte w karcie charakterystyki. Zabiegi gaszenia ognia - suchy piasek, odporna na alkohol piana, CO2, rozpylona woda. Nie gasić wodą!

Składnik A, łatwopalna ciecz kl.IV,zdrowiu szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska

R zwroty:	R36/38 R43 R51/53	Drażni oczy i skórę Może spowodować sensibilitami przy kontakcie ze skórą Tokyczne na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
S zwroty:	S28 S37/39 S61 S2	Po kontakcie ze skórą , natychmiast przemyć dużą ilością wody Nosić odpowiednie rękawice ochronne ,gogle lub osłona twarzy Zapobiec uwolnieniu do środowiska substancji Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci



Składnik B, łatwopalna ciecz kl.III, zdrowiu szkodliwa,żrąca

R zwroty:	R20/21/22 R 34 R 43	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe , w kontakcie z Skórą i po poknieniu powoduje oparzenia Może spowodować sensibilitami przy kontakcie ze skórą
S zwroty:	S 2 S 9 S 20 S 26 S36/37/39 S 45 S 60	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu Nie jeść i nie pić podczas pracy W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne lub osłonę twarzy W przypadku awarii lub jeśli poczuje się źle, natychmiast udać się do lekarza Ten produkt i jego opakowanie musi być usuwany jako odpad niebezpieczny

TOPSTONE s.r.o. Halenkov 636, 756 03 Halenkov, CZ 13 EN 13813 SR-Bfl-S1-AR0,5-B5,0-IR4	
Reakcja na ogień	Bfl-S1
Zwyczajne materiały podłogowe	NPD
Wodoszczelność	NPD
Odporność na ścieranie	NPD
Przyczepność	AR0,5
Odporność stuknięcia	B5,0
Izolacja akustyczna	≥IR4
Pochłanianie dźwięku	NPD
odporność termiczna	NPD
odporność chemiczna	NPD
NPD-nie zadeklarowano	NPD

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Podczas korzystania z naszych produktów według naszych zaleceń i procedury dotyczącej materiałów, dla których tego rodzaju produkty są przeznaczone, nie powstaną szkody lub obrażenia. Metoda aplikacji i praca i warunki pracy są poza naszą kontrolą, a zatem nasze zalecenia są powszechnie znane i nie mogą być stosowane jako podstawa do odpowiedzialności.

PRODUCENT

TOPSTONE s.r.o.

Hranice Plant
Družstevní 2169, 753 01
Czech Republic
+420 739 091 142 | info@topstone.cz
www.topstone.cz

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

Carpetstone Sp. z o.o.
ul. Za Górą 29
34-300 Żywiec
+48 796 198 819
biuro@carpetstone.pl
www.carpetstone.pl | www.topstone.pl

PARTNER: